

# MAIOLICA

Maiolicante-consolidante a base di resina stirolacrilica in emulsione acquosa

## CARATTERISTICHE TECNICHE

La MAIOLICA è costituita principalmente da una pregiata resina stirolacrilica, speciali additivi per assicurare una perfetta adesione, una particolare azione fungicida – battericida.

## VANTAGGI:

- ha un elevato grado di elasticità permanente.
- è impermeabilizzante.
- non è soggetto a distacchi.
- si mantiene inalterabile nel tempo.
- è applicabile a pennello.
- non è infiammabile.
- non è ingiallente.
- conserva a lungo un aspetto pulito alle facciate.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

La MAIOLICA, è un prodotto multifunzionale, in grado di conferire ai supporti su cui è applicato, una pellicola invisibile e non ingiallente, capace di assicurare al supporto un aspetto che va dal serico al lucido ( a seconda della diluizione ), garantendo impermeabilità, consolidamento superficiale e alta protezione al lavaggio. La multifunzionalità del prodotto è data dalla sua possibilità di essere applicato su svariati tipi di supporto, assorbenti e non, conferendo ad essi una protezione e decorazione senza sensibili alterazioni cromatiche. È possibile applicarlo su supporti minerali, quali: intonaci, pietre, mattoni, klinker, cotto, tufo, arenarie, carparo, calcestruzzo; o sintetici, quali: idropittura, quarzi, rivestimenti plastici, granigliati. A seconda del grado di diluizione può costituire una protezione consolidante invisibile, o una vera e propria verniciatura ( effetto maiolicante ) che esalta il supporto originario.

## NORME D'IMPIEGO:

Da applicare preferibilmente a pennello, su superfici irregolari e molto assorbenti può essere utilizzato anche il rullo di lana.

Per ottenere un effetto molto lucido diluire il prodotto nelle seguenti misure:

- 1 litro di MAIOLICA con ½ litro di ACQUA.

Per ottenere un effetto satinato diluire il prodotto nelle seguenti misure:

- 1 litro di MAIOLICA con 2/2,5 litri di ACQUA.

La resa del prodotto è strettamente proporzionale al grado di assorbimento del supporto, che può essere valutato tra un minimo di 150gr/mq ad un massimo di 500gr/mq. È sovraverniciabile dopo 3-4 ore ad una temperatura media di 20°C. indurimento fuori polvere 2h, completo 20h.

Non applicare il prodotto quando:

- Si prevede pioggia,
- Spira vento forte,
- Con temperature esterne inferiori a 5°C e superiori a 30°C.
- Le superfici da trattare sono surriscaldate o ghiacciate.

**CONFEZIONI:** Viene fornito in contenitori plastici litografati da Lt. 1, Lt. 5 e da Lt.10.

Le informazioni riportate sulla presente scheda tecnica sono basate sulla nostra esperienza e quindi le riteniamo esatte. Non possono tuttavia implicare una garanzia da parte nostra per il loro utilizzo.

\*\*\**Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto: MAIOLICA finitura lucida a base di resina stiroacrilica solubile in acqua, incolore, non ingiallente, monocomponente.*