

SINT FINISH

Trasparente lucido idrorepellente a solvente, non ingiallente

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Il SINT FINISH viene impiegato nei trattamenti di opere in muratura, architettoniche e strutturali interne ed esterne. E' particolarmente studiato per il trattamento dell'idrorepellenza di intonaci, calcestruzzo, cemento a vista, marmi, cotto, mattoni faccia a vista ecc...

Il SINT FINISH, data la sua eccellente adesione e altissima resistenza agli agenti atmosferici, viene consigliato come idrorepellente con azione protettiva e consolidante. Il suo utilizzo previene le infiltrazioni d'acqua, evitando la formazione di macchie e screpolature.

Il SILICON PAINT si caratterizza e differenzia perché:

- Possiede un elevato grado di penetrazione nel supporto ad effetto perlante.
- Previene e blocca la formazione di sali derivanti dall'umidità di risalita.
- Rende idrorepellente il supporto consentendo al contempo una perfetta traspirabilità al vapore.

APPLICAZIONE:

Per ottenere la migliore idrorepellenza, è altamente consigliabile applicare il SINT FINISH su superfici asciutte, pulite e spazzolate. L'applicazione può essere effettuata a pennello o a rullo. La sovrapposizione di più mani fa aumentare la brillantezza finale.

Evitare l'applicazione del prodotto in presenza di forte vento e su pareti umide o ghiacciate. Il tempo d'essiccazione è strettamente legato alle caratteristiche della superficie trattata, alla temperatura ed all'umidità e varia mediamente dalle 12-24 ore. Gli attrezzi devono essere accuratamente ripuliti con acqua ragia dopo l'uso.

DILUIZIONE e CONSUMO

1° mano : due parti di SINT FINISH – 1 parte di RAGIA RAGAB 21.

2° mano : SINT FINISH puro.

1 Litro di SINT FINISH può impregnare circa 2-3 mq per due mani a seconda della porosità e l'assorbimento del supporto.

IMMAGAZZINAGGIO

Nelle confezioni chiuse il prodotto, presenta una stabilità di 24 mesi. Stoccare a temperatura non inferiore a 5°C e non superiore a 30°C. E' un prodotto infiammabile, quindi si consiglia di tenerlo lontano da fiamme, scintille e fonti di calore.

CONFEZIONI:

Confezioni serigrafate da Lt.17 e Lt.5.

Le informazioni riportate sulla presente scheda tecnica sono basate sulla nostra esperienza e quindi le riteniamo esatte. Non possono tuttavia implicare una garanzia in quanto i sistemi di applicazione e l'uso del prodotto sono di regola al di fuori del nostro controllo. Il servizio tecnico della SINTOPLAST è a disposizione degli utilizzatori per offrire informazioni suppletive a quelle qui riportate.

***dicitura da inserire nei capitolati d'appalto: Trasparente ad effetto lucido non ingiallente (SINT FINISH) a solvente.