

RASATURA PLASTICA

Rivestimento plastico continuo al quarzo

La RASATURA PLASTICA al quarzo e' un rivestimento plastico continuo costituito da resine stiroacriliche in dispersione, quarzi selezionati, ossidi colorati e additivi vari.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

La RASATURA si caratterizza e si differenzia perché:

- resiste agli agenti atmosferici.
- l'impiego di additivi battericidi e fungicidi rende il rivestimento inattaccabile da vari organismi.
- lascia traspirare la muratura e mantiene nel tempo la sua originale plasticità che nasconde eventuali cavillature e lesioni degli intonaci portanti.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

- Tipo di legante: - resina stiroacrilica.
Peso specifico: - 1,82 +/- 0,05.
Resa: - 1-1,5 Kg/mq
Essiccazione: - 3 ore in superficie, 15 ore in profondità
Diluizione: - pronta per l'uso. Eventualmente diluire con acqua potabile nella misura massima del 3%.

NORME D'IMPIEGO:

I fondi da rivestire devono essere privi di residui di polvere e dove ci sono superfici sfarinanti si consiglia l'applicazione di una mano del nostro fissativo "SINTOPLIOL PRIMER".

La RASATURA si applica stendendo il materiale con una cazzuola metallica in uno strato di 1,2 – 2,00mm. circa. Qualora la finitura dovesse essere un rivestimento a spessore si consiglia di applicare la RASATURA in un colore analogo alla finitura stessa, in modo da evitare l'utilizzo del sottofondo a copertura.

Non si consiglia la messa in opera del prodotto quando:

- si prevede pioggia.
- spira vento forte.
- le temperature sono inferiori ai 5° C e superiori ai 30° C.
- le superfici da trattare sono surriscaldate.
- le superfici da trattare sono ghiacciate.

CAMPI D'IMPIEGO:

La RASATURA è di ottimo impiego per uniformare superfici irregolari quali, spatolato, graffiato, granigliato, bucciato ecc.

CONFEZIONI:

Viene fornita in contenitori plastici da Kg.25.

La RASATURA va tenuta lontano dal sole e dal gelo. Le confezioni non interamente consumate vanno conservate ben chiuse in ambienti asciutti e lontano da fonti di calore, si dovranno rimescolare al loro reimpiego.

E' buona regola, prima di intervenire con i prodotti SINTOPLAST, preparare il supporto ripassando le superfici da trattare con idrogetto a pressione.

Le informazioni riportate sulla presente scheda tecnica sono basate sulla nostra esperienza e quindi le riteniamo esatte. Non possono tuttavia implicare una garanzia in quanto i sistemi di applicazione e l'uso del prodotto sono di regola al di fuori del nostro controllo. Il servizio tecnico della SINTOPLAST è a disposizione degli utilizzatori per offrire informazioni suppletive a quelle qui riportate.

***dicitura da inserire nei capitolati d'appalto: Rivestimento plastico continuo al quarzo (RASATURA PLASTICA) fondo pigmentato per rasare.