

SINT GRAFFIATO K2

Rivestimento plastico continuo a grana grossa per esterno

SINT GRAFFIATO K2 è un rivestimento murale plastico per esterno ad altissima resistenza. E' ottenuto con graniglie di marmo e silici purissimi, che gli conferisce durezza e resistenza, con pigmenti coloranti costituiti da ossidi di ferro pregiatissimi che assicurano un'ottima resistenza alla luce ed agli agenti atmosferici, con additivi vari e resina stiroacrilica che lega il tutto rendendo ottimo l'ancoraggio.

E' un prodotto a spessore che presenta solchi profondi alternati a zone quasi lisce.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

SINT GRAFFIATO K2 si caratterizza perché si ottengono superfici resistentissime agli urti, alle intemperie, alla luce. Ha un alto grado di elasticità, non si altera nel tempo, consente l'indispensabile traspirazione del supporto, non ha effetti tossici anche se applicato in ambienti interni di ridotte dimensioni, non è infiammabile e riduce efflorescenze e formazioni di muffe.

CAMPI D'IMPIEGO:

SINT GRAFFIATO K2 è ottimo per rifinire pareti esterne con grande effetto decorativo. Si può applicare su qualsiasi superficie escluso il ferro purchè siano solide ed asciutte.

NORME D'IMPIEGO:

I fondi da rivestire devono essere preferibilmente di malta cementizia tirata a riga, spugnati semiruvidi, asciutti, senza residui di polvere o di preesistenti pitture sfarinanti.

Nel caso sia necessario è altamente consigliabile idrolavare ad alta pressione, spazzolare per eliminare ogni traccia di sporco, polvere e residui sfarinanti. Dopo aver ripristinato l'intonaco con materiali compatibili a quelli esistenti si consiglia l'utilizzo del nostro fissativo SINTOPLIOL PRIMER.

SINT GRAFFIATO K2 deve essere mescolato energicamente (non mediante trapano) ed applicato in maniera uniforme con cazzuola americana inox; subito dopo si passa la cazzuola di plastica facendo scorrere con leggerissima pressione in orizzontale o in verticale (in un solo senso per creare il "graffio" caratterizzante del prodotto) e lavare di tanto in tanto la spatola con acqua. Proteggere il rivestimento dalla pioggia e dal gelo durante l'essiccazione che dura mediamente 20 ore ma può variare in rapporto alle condizioni atmosferiche ed all'umidità dell'aria. Pulire spatole ed attrezzi con acqua immediatamente dopo l'uso.

Non si consiglia la messa in opera del prodotto quando:

- Si prevede pioggia
- Spira vento forte
- Le temperature sono inferiori ai 5° C e superiori ai 30° C.
- Le superfici da decorare sono surriscaldate
- Le superfici da decorare sono ghiacciate.

E' altamente consigliabile sigillare eventuali fessure e livellare eventuali irregolarità del supporto, in seguito è consigliabile trattare il supporto con il nostro fissativo SINTISOL o SINTOPLIOL PRIMER.

SINT GRAFFIATO K2 va tenuto al riparo dal sole e dal gelo. Le confezioni non interamente consumate, vanno conservate ben chiuse in ambienti asciutti e lontani da fonti di calore, si dovranno rimescolare al loro reimpiego.



SINTOPLAST srl

Via Rosario Livatino, 14
70010 LOCOROTONDO (BA)
Tel/Fax +39 080.431.1611
info@sintoplastsrl.com
Cod. Fisc. | P. IVA 06847840722
Cap. Soc. € 25.000,00 i.v.
Iscr. C.C.I.A.A. R.E.A. - BAN. 514254

CONFEZIONI:

Confezioni serigrafate da Kg.26 e da Kg.5.

***Le informazioni riportate sulla presente scheda tecnica sono basate sulla nostra esperienza e quindi le riteniamo esatte. Non possono tuttavia implicare una garanzia in quanto i sistemi di applicazione e l'uso del prodotto sono di regola al di fuori del nostro controllo. Il servizio tecnico della SINTOPLAST è a disposizione degli utilizzatori per offrire informazioni suppletive a quelle qui riportate.

***Dicitura da inserire nei capitolato d'appalto e preventivi: Rivestimento plastico continuo (SINT GRAFFIATO K2), a base di resina stiroacrilica, graniglia di marmo, quarzo e pigmenti altamente selezionati, per applicazioni all'interno e all'esterno.