

## Sint SPATOLATO FINE FIBRATO

Rivestimento murale a grana media con effetto spatolato (per uso protettivo e decorativo)

### **DESCRIZIONE:**

Lo SPATOLATO FINE FIBRATO è un rivestimento elastico continuo, addizionato di fibre sintetiche.

Consente di decorare e proteggere le pareti uniformando eventuale imperfezioni della superficie da trattare, inoltre i pigmenti che lo costituiscono assicurano un'ottima resistenza alla luce ed agli agenti atmosferici. E' ottenuto con graniglie di marmo e silici purissimi che li conferiscono durezza e resistenza. Il prodotto è a base di resine stiroloacriliche in dispersione acquosa, che garantiscono un'eccezionale impermeabilità agli agenti atmosferici, lasciando invariata la permeabilità al vapore interno del supporto e prevenendo la formazione di muffe ed alghe. Può essere utilizzato come finitura per intonaci tradizionali e su tutti i tipi di superfici murali. Per le sue speciali caratteristiche il prodotto è indicato per edifici di pregio e per ristrutturazioni di centri storici.

Lo SPATOLATO FINE FIBRATO è un rivestimento murale in pasta con un'elevata elasticità ed un'altissima resistenza, disponibile in diverse granulometrie, ad effetto spatolato.

E' inoltre resistente agli acidi e ai cicli di gelo e disgelo, inodore, non tossico, non infiammabile.

### **CARATTERISTICHE:**

Si caratterizza perché si ottengono superfici idrorepellenti, resistentissimo agli urti, alle intemperie, alla luce, non si altera nel tempo, non ha effetti tossici anche se applicato in ambienti interni di ridotte dimensioni. Particolarmente indicato per la protezione e decorazione d'intonaci ove è richiesta un'azione fungicida e battericida ed una traspirabilità del supporto.

### **CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:**

<b>Tipo di legante:</b>	resina stiroloacrilica
<b>Residuo secco (%) :</b>	82
<b>Fattore di resistenza alla diffusione Vapore (u) :</b>	138
<b>Resist. al passaggio di vapore (spess. 100um in m di aria) :</b>	Sd = 0,252
<b>Fattore di assorbimento di acqua :</b>	W = 0,12

### **NORME D'IMPIEGO:**

- Non applicare il Sint Spatolato fine FIBRATO quando la temperatura è inferiore a +8 °C e con umidità superiore all' 80%.
- Non applicare il Sint Spatolato fine FIBRATO in caso di pioggia imminente e in giornate particolarmente ventose e con sole battente.
- I fondi da rivestire devono essere stagionati, perfettamente puliti ed asciutti, senza residui di polvere o di preesistenti pitture sfarinanti. L'applicazione del prodotto su intonaci pronti (premiscelati) e intonaco

tradizionale va effettuata seguendo le seguenti fasi:

- non prima di 20 giorni dalla posa in opera dello stesso intonaco.
- Oltre i 20 giorni in caso di pioggia.
- Utilizzare sempre un isolante-aggrappante solubile in acqua o ancora meglio al solvente.

Comunque seguendo pedissequamente le istruzioni del produttore. Il mancato rispetto delle suindicate istruzioni può comportare degli inconvenienti (quali perdita di tono del colore, sfarinamento ecc...).

E' altamente consigliabile sigillare eventuali fessure e livellare eventuali irregolarità del supporto, in seguito è consigliabile trattare il supporto con il nostro fissativo SINTISOL o SINTOPLIOL PRIMER. Il Sint Spatolato fine FIBRATO si stende in maniera uniforme con cazzuola americana inox e successivamente si lavora mediante cazzuola di plastica facendo scorrere con leggerissima pressione circolare. Proteggere il rivestimento dalla pioggia e dal gelo durante l'essiccazione che dura mediamente 20 ore, ma può variare in rapporto alle condizioni atmosferiche ed all'umidità dell'aria. Pulire spatole ed attrezzi immediatamente dopo l'uso.

Il Sint Spatolato FIBRATO è pronto all'uso, se necessario si può aggiungere 2 – 3% di acqua.

#### **RESA:**

SPATOLATO EXTRA FINE FIBRATO:	Kg. 1,8/2,0 per mq.
SPATOLATO FINE FIBRATO:	Kg. 2,2/2,5 per mq.
SPATOLATO K1 FIBRATO:	Kg. 2,8/3,0 per mq.

Le rese su indicate variano in rapporto alla natura ed all'assorbimento del supporto.

Il Sint Spatolato FIBRATO va tenuto a riparo dal sole e dal gelo. Le confezioni non interamente consumate, vanno conservate ben chiuse in ambienti asciutti e lontani da fonti di calore e si dovranno rimescolare al loro impiego.

**E' buona regola, prima di intervenire con i prodotti SINTOPLAST, preparare il supporto ripassando le superfici da trattare con idrogetto a pressione.**

**CONFEZIONI:** Viene fornito in contenitori plastici litografati da Kg. 26 e da Kg.5.

Le informazioni riportate sulla presente scheda tecnica sono basate sulla nostra esperienza e quindi le riteniamo esatte. Non possono tuttavia implicare una garanzia in quanto i sistemi di applicazione e l'uso del prodotto sono di regola al di fuori del nostro controllo. Il servizio tecnico della SINTOPLAST è a disposizione degli utilizzatori per offrire informazioni suppletive a quelle qui riportate.

\*\*\* Dicitura da inserire nei capitolati d' appalto e preventivi : Rivestimento plastico continuo fibrato idrorepellente (SINT SPATOLATO FIBRATO), con un elevato grado di elasticità.

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI